

## Konservierung

des Reliefs des Seschemw und seiner Gemahlin 3044

Länge 58 cm, Höhe ca. 24 cm, Tiefe 9 cm

- Kalkstein -

## Befund.

Der Block war verschmutzt, besonders an seiner oberen Seite.

In den Vertiefungen der ~~der~~ Modellierung der Perücke und des Auges des Ehepaares befanden sich winzige Partikel von schwarzer Farbe (?).

Die Beschädigungen des sonst gut erhaltenen Reliefs wirken sich nicht nachteilig auf die Darstellung aus.

Foto 1 zeigt das Relief vor der Behandlung.

## Konservierung.

Eine Probebohrung auf Salzgehalt

am 8. Februar 1967 in die Mitte der unteren Tiefenseite bis 6 cm Tiefe ergab 0,25 %.

Die W ä s s e r u n g

dauerte vom 9. Februar bis zum 24. Juli 1967.

Foto 2 zeigt das Relief nach der Wässerung.

Eine Probebohrung auf Salzgehalt n a c h der Wässerung

am 20. September 1967 in die Mitte der oberen Tiefenseite bis 8,5 cm Tiefe ergab 0,006 %.

Die oben erwähnten schwarzen Partikel waren nach der Wässerung nicht mehr vorhanden.

Nach der mechanischen Reinigung des Blockes von noch anhaftenden Verschmutzungen wurde er mit einer zwei-prozentigen Leimlösung einmal getränkt.

Foto 3 zeigt das Relief nach der Behandlung.

Joh. Strecker



- 3044 -

Foto 7

vor der Behandlung

8.2.67  
Gruhl



~~30944~~ - 3044 -

Foto 2

nach der Wässerung

10. August 1967  
Stricker



— 3044 —

Foto 3

nach der Behandlung

24. Oktober 1967  
(Gross)