

Konservierung und Restaurierung
des Blockes mit der Darstellung von zwei Scheintüren 3045

Länge 78 cm, Höhe 39 cm, Tiefe ca. 10 cm
- Kalkstein -

Der Block war verstaubt und verschmutzt - Foto 1.

Eine Probebohrung auf seinen Salzgehalt in die untere Tiefenseite bis 7 cm Tiefe ergab am 10. Juni 1972 0,66 %.

Die W ä s s e r u n g des Blockes dauerte vom 13. Juni 1972 bis zum 16. März 1973 - Foto 2: nach der Wässerung.

Zur Restaurierung.

Eine Probebohrung am 26. November 1974 in die untere Tiefenseite des Blockes bis 7 cm Tiefe ergab einen Salzgehalt von 0,04 %.

Er wurde von festsitzenden Verschmutzungen sowie von dem durch die Wässerung hervorgerufenen braunen Belag auf mechanischem Weg befreit - Foto 3: während der Behandlung.

Der Block ist abschliessend mit einer zweiprozentigen Leimlösung einmal getränkt worden.

J. Strecker

